

## КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА

УДК 691.421.24

Ю. Н. Гинчицкая, аспирант  
Т. В. Бочкарева, магистрант  
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

МОДИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ДИСПЕРСИЯМИ  
МНОГОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

*В статье рассмотрено влияние многослойных углеродных нанотрубок на свойства керамики строительного назначения. Приведены результаты механических испытаний, также проанализированы снимки микроструктуры и спектры дифференциально-сканирующей калориметрии керамических образцов. Установлено, что при добавлении нанотрубок в количестве 0,005 % от массы вяжущего прочность сырца на сжатие возрастает в 2 раза, а после обжига прочность модифицированных образцов составляет более 300 % от прочности контрольных образцов.*

**Ключевые слова:** многослойные углеродные нанотрубки, дисперсия, керамика, модификация.

**Введение**

В настоящее время большое внимание уделяется развитию и совершенствованию не только новых видов строительных материалов, но и традиционным материалам, например строительной керамике. Керамические строительные материалы относятся к долговечным, экологически чистым и безопасным изделиям. Однако необходимость расширения номенклатуры керамических стеновых материалов и ужесточение требований к их качеству показывают необходимость применения новых научных и технологических достижений. Кроме того, дефицит высококачественного

производственного сырья требует поиска возможностей использования глины более низкого качества.

Одним из перспективных направлений развития отрасли строительной керамики является применение модифицирующих нанодобавок. К ним относят углеродные нанотрубки (рис. 1), обладающие уникальными особенностями строения, химической инертностью и повышенными механическим характеристикам [1]. Модификация керамики подобными добавками позволяет добиться значительного повышения механических характеристик материала за счет существенного изменения его структуры.




Рис. 1. Углеродные нанотрубки: а – микроструктура поверхности порошка нанотрубок; б – многослойные углеродные нанотрубки

Использование углеродных нанотрубок при производстве строительной керамики на настоящий момент ограничено рядом проблем, включающих сложность разделения пучков нанотрубок и их равномерного распределения в объеме материала [2]. Получение однородных стабилизированных водных суспензий углеродных нанотрубок, устойчивых к коагуляции, позволяет решить данную проблему.

Для стабилизации таких суспензий, как правило, используют различные поверхностно-активные вещества, молекулы которых адсорбируются на межфазной границе «твердое тело – жидкость».

Также в источнике [3] описана проблема использования окислительной среды при обжиге керамики: при температурах свыше 600 °С и воздействии кислорода нанотрубки подвергаются выгоранию. При

использовании модифицирующих углеродных наноструктур для производства конструкционной керамики необходимы обжиг в восстановительной среде или использование шихты, способной вытеснить кислород выделением продуктов термической деструкции [4].

**Материалы и методы исследования**

Для проведения исследований использовались сырьевые компоненты кирпичного завода «Альтаир»: глина Шабердинского карьера, песок карьера АО «Средуралнатур» и древесный опил. В качестве модифицирующей нанодисперсной добавки применялись многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), в виде 2%-й суспензии Graphistrength™ MasterBatch CW 2-45 корпорации «Arkema». Внешний диаметр нанотрубок составляет 10–15 нм, длина – 1–15 мкм (рис. 1, а).

Многослойные углеродные нанотрубки вводили в состав шихты в виде водной дисперсии [5], которую изготавливали при помощи лабораторной установки, создающей гидродинамическую кавитацию взаимодействием потоков жидких сред между собой [6].

Из полученной смеси формовали образцы-кубики 20×20×20 мм на пористой подложке. Образцы выдерживались в формах сутки, после чего их высу-

шивали при температуре 105 °С в сушильной камере в течение 24 ч. После этого образцы подвергали обжигу, время обжига составляло 12 часов.

Испытания образцов на прочность проводили на гидравлическом прессе ПГМ-100 с допустимой нагрузкой 100 кН. Микроструктуру образцов исследовали при помощи растрового электронного микроскопа Phenom G2 Pure. Спектры дифференциально-сканирующей калориметрии получены на приборе DSC/TGA-1 компании Mettler Toledo в диапазоне температур 60–1100 °С.

**Физико-механические испытания**

Для определения влияния дисперсии МУНТ Graphistrength™ MasterBatch CW 2-45 на прочностные характеристики строительной керамики были изготовлены и испытаны образцы с содержанием МУНТ от массы вяжущего 0; 0,005; 0,01 % и дополнительно 0,006 %. На графиках (рис. 2, 3) видно, что при концентрации МУНТ 0,005 % от массы вяжущего прочность образцов после сушки возрастает в 2 раза, а после обжига – более чем в 3 раза. При больших концентрациях МУНТ прочность керамических образцов незначительно превышает прочность контрольных образцов.




Рис. 2. Предел прочности на сжатие высушенных образцов (сырец)




Рис. 3. Предел прочности на сжатие образцов после обжига


### Исследование структуры и состава материала

При исследовании микроструктуры керамики отмечено уменьшение количества дефектов и общее уплотнение структуры композиций, модифицированных МУНТ (рис. 4).

Анализ микроструктуры при 2000-кратном увеличении показал, что контрольный образец содержит плохо спеченные частицы и обладает рыхлой структурой (рис. 4, а). Структурирование керамического материала углеродными нанотрубками приводит к формированию более плотного черепка.



а



б

Рис. 4. Микроструктура обожженного керамического образца: а – контрольный образец ( $\times 2000$ ); б – образец с добавкой МУНТ ( $\times 2000$ )




Рис. 5. Дериватограммы керамических образцов: а – без введения МУНТ; б – модифицированного МУНТ

Для объяснения полученных результатов испытаний на прочность и снимков микроструктуры был проведен термогравиметрический анализ (рис. 5) с постоянной скоростью нагрева, равной  $30\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{мин}$ .

Эндотермический эффект, наблюдаемый на участке до  $200\text{ }^{\circ}\text{C}$  и имеющий пик в районе  $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ , относится к удалению кристаллогидратной воды. Потеря массы образца, модифицированного дисперсией МУНТ (рис. 4, б), на данном участке меньше, чем контрольного (рис. 4, а). Можно предположить, что вода в структуре модифицированного керамического черепка обладает лучшей связью. На участке  $300\text{--}400\text{ }^{\circ}\text{C}$  происходит выгорание органики в составе глины, а при  $570\text{ }^{\circ}\text{C}$  идет перекристаллизация кварца [7].

В области температур  $1000\text{--}1050\text{ }^{\circ}\text{C}$  образуется муллит, при этом происходит смещение экзотермического эффекта в область более низкой температуры.

Предположительно это дает возможность снижения температуры обжига керамики и может быть обусловлено улучшением теплообмена за счет высокой теплопроводности нанотрубок [8].

В результате проделанной работы была найдена оптимальная концентрация МУНТ для модификации керамического кирпича, установлено положительное влияние углеродных нанотрубок на структуру и прочность разработанного материала. Введение углеродных нанотрубок в керамику дает возможность существенно изменять структуру керамического материала, а также предположительно снижает требуемую температуру обжига. Таким образом, можно говорить о том, что при модификации строительной керамики углеродными нанотрубками наблюдается формирование плотного керамического черепка с улучшенными физико-механическими свойствами.

**Библиографические ссылки**

1. Наномодифицирование керамических материалов строительного назначения / Г. И. Яковлев, И. С. Полянских (Маева), Р. Мачюлайтис, Я. Керене, Ю. Малайшкене, О. Кизиневич, А. В. Шайбадуллина, А. Ф. Гордина // Строительные материалы. – 2013. – № 4. – С. 62–64.
2. Samal S., Bal S. Carbon Nanotube Reinforced Ceramic Matrix Composites – A Review // Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering. – 2008. – Vol. 7. – No 4. – Pp. 355–370.
3. Peigney A., Laurent Ch., Flahaut E., Rousset A. Carbon nanotubes in novel ceramic matrix nanocomposites // Ceramic International. – 2000. – Vol. 26. Issue 6. – Pp. 677–683.
4. Mačiulaitis R., Malaiškienė Ju. Possibilities of controlling properties and technological parameters of building ceramics. Vilnius: Technika, 2012. – 184 p.
5. Наноструктурирование композитов в строительном материаловедении: монография / Г. И. Яковлев и др. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2014. – 196 с.
6. Пудов И. А., Яковлев Г. И., Лушикова А. А., Изряднова О. В. Гидродинамический способ диспергации многослойных углеродных нанотрубок при модификации минеральных вяжущих // Интеллектуальные системы в производстве. – 2011. – № 1. – С. 285–293.
7. Уэндландт У. Термические методы анализа. – М. : Мир, 1978. – 527 с.
8. Наномодифицирование керамических материалов строительного назначения / Г. И. Яковлев, И. С. Полянских (Маева), Р. Мачюлайтис, Я. Керене, Ю. Малайшкене, О. Кизиневич, А. В. Шайбадуллина, А. Ф. Гордина // Строительные материалы. – 2013. – № 4. – С. 62–64.

\*\*\*

Ginchitskaya I. N., Post-graduate, Kalashnikov ISTU  
Bochkareva T. V., Master's degree student, Kalashnikov ISTU

**Building stoneware's modifications by dispersions of multi-walled carbon nanotubes**

*The influence of multi-walled carbon nanotubes on properties of ceramics for building purposes is considered in the article. The results for mechanical tests are given; microstructure's pictures and ranges of the differential scanning calorimetry of ceramic specimens are also analyzed. It is established that at addition of nanotubes in number of 0,005% of the binder mass, the compression strength of raw material increases twice and the strength of the modified specimens after roasting makes more than 300% of the strength for the control specimens.*

**Keywords:** multi-walled carbon nanotubes, dispersion, ceramic, modification.

Получено: 09.03.16