

УДК 691.545

Г. И. Яковлев, доктор технических наук, профессор

К. А. Кисляков, аспирант

Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

## ВЛИЯНИЕ НАНОМОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭФИРА ПОЛИКАРБОКСИЛАТА НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗЦОВ ИЗ МОЛОТОГО БОЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

*Исследование по использованию молотого кирпичного боя для получения новых строительных материалов на основе цементных вяжущих и добавками высокодисперсного микрокремнезема с частицами наноразмерного уровня и добавки ETHACRYL.*

**Ключевые слова:** техногенные отходы, кирпичный бой, цементное вяжущее, высокодисперсный микрокремнезем, эфиры поликарбоксилатов.

В настоящее время проводятся исследования по использованию высокоактивных компонентов, при введении которых в малых количествах ускоряются процессы твердения вяжущего и увеличиваются механические характеристики на сжатие цементного камня [1].

Для получения наибольшей прочности, плотности и морозостойкости цементных композиций большое применение получили суперпластификаторы на основе поликарбоксилатного эфира. В работе [2] исследован комплексное взаимодействие модификаторов на основе эфиров поликарбоксилатов и активных минеральных добавок для конструкционного бетона, за счет которых происходит повышение прочности в результате снижения водоцементного отношения при сохранении высокой щелочной среды.

Многочисленные исследования направлены также на снижение себестоимости продукции с использованием техногенных отходов и различных добавок, снижающих потребление цементного вяжущего без ухудшения физико-механических характеристик материала [3–5]. Отмечается эффективность использования молотых отходов керамического производства и высокодисперсного микрокремнезема на повышение водостойкости и морозостойкости материала [6–9].

В связи с этим влияние наномодифицирующей добавки на основе продукта металлургического производства и добавки эфира поликарбоксилатов ETHACRYL фирмы Arkema (Франция) на формирование оптимального состава и прочностные характеристики образцов из молотого боя кирпичной кладки из керамического и силикатного кирпичей становится актуальной задачей.

В данной работе приведены результаты исследований по использованию техногенных отходов в виде молотого порошка кладки из керамического и силикатного кирпича. Кирпичная кладка модулировалась из кирпича и слоя раствора толщиной 10 мм. После помола полученный порошок просеивался через сито с диаметром отверстий 1,25 мм. Были изготовлены 3 группы образцов: первая – с молотым керамическим кирпичом, вторая – с молотым силикатным кирпичом, третья – смесь керамического и силикатного.

В качестве вяжущего для приготовления образцов использовался портландцемент марки ПЦ400-ДО. Размер образцов составлял 20×20×20 мм. Образцы испытывались на 3, 7, 14, 28-е сутки после изготовления. Для ускорения процессов твердения вяжущего и увеличения механических характеристик на сжатие цементного камня использовался микрокремнезем МК-85.

Высокодисперсный микрокремнезем является побочным продуктом металлургического производства при выплавке ферросилиция. Обладает высокой удельной поверхностью, порядка 20 м<sup>2</sup> на 1 г вещества.

Для каждой группы сформированы подгруппы – серии образцов с использованием цемента и микрокремнезема и добавки ETHACRYL.

В образцах серии № 1 содержание цемента 13 %, в образцах серии № 2 содержание цемента 12 % (как и в серии № 1), но дополнительно введен микрокремнезем МК-85 в количестве 5 % от общей массы образца. Добавка ETHACRYL использовалась в объемах 0,25, 0,5 и 1,0 % от массы цемента. Данные по составу приведены в таблице.

### Процентное содержание компонентов исследуемых образцов

№ образца	Состав образцов, мас. %			Ethacryl HF, %	В/Т
	Цемент	Молотый кирпичный бой	Микрокремнезем		
1	13	87	0	0	0,30
2	12	83	5	0	0,29
1.1	13	87	0	0,25	0,24
2.1	12	83	5	0,25	0,23
1.2	13	87	0	0,5	0,28
2.2	12	83	5	0,5	0,29
1.3	13	87	0	1,0	0,27
2.3	12	83	5	1,0	0,28

В исследовании использовался микрокремнезем МК-85 (ТУ 14-106-709-2004 «Микрокремнезем конденсированный») Челябинского электрометаллургического комбината. Химический состав и данные рентгеновского анализа приводились в ранее опубликованных результатах исследования [10].

Добавка ETHACRYL представляет собой суперпластификатор, полученный из нового поколения поликарбоксилатного эфира. Ее применение обеспечивает высокую эффективность при низкой дозировке в производстве сборного и самоуплотняющегося бетона, а также сокращения потребности в воде. Позволяет достигать высокой прочности бетона в раннем возрасте. Использование этой добавки приводит к разжижению смеси (эффект диспергации).

Результаты испытаний серий образцов цементного бетона с различным содержанием добавок приведены на рис. 1 и 2.




Рис. 1. Графики зависимости прочности на сжатие (28 сут.) от количества содержания ETHACRYL в образце, содержащие 0 % микрокремнезема от массы боя кирпича: 1 – серия образцов с боеем керамического кирпича; 2 – серия образцов с боеем силикатного кирпича; 3 – серия образцов с боеем керамического и силикатного кирпичей




Рис. 2. Графики зависимости прочности на сжатие (28 сут.) от количества содержания ETHACRYL в образце, содержащие 6 % микрокремнезема от массы боя кирпича: 4 – серия образцов с боеем керамического кирпича; 5 – серия образцов с боеем силикатного кирпича; 6 – серия образцов с боеем керамического и силикатного кирпичей

По результатам испытаний содержание 6 % микрокремнезема от массы боя кирпича обеспечивает увеличение прочности в 2 раза. Это обеспечивается для всех серий образцов (рис. 2).

Добавка ETHACRYL положительно отражается на прочности при содержании до 0,25 %. Дальней-

шее увеличение количества ETHACRYL приводит к снижению прочности. Для образцов из боя керамического кирпича повышение содержания ETHACRYL от 0 до 0,25 % приводит к возрастанию прочности в 2–2,5 раза.

Следует отметить, что увеличение подвижности с помощью ETHACRYL без использования микрокремнезема отрицательно сказывается на образцах на основе боя из силикатного кирпича (см. рис. 1, серия № 3). Добавление большего количества суперпластификатора способствует снижению гидратационных процессов в цементном камне, что приводит к появлению внутренних напряжений в структуре и уменьшению прочности.

Для оценки влияния высокодисперсного микрокремнезема и добавки Ethacryl на структуру цементного вяжущего была исследована микроструктура образцов на растровом электронном микроскопе Phenom G2 pure (рис. 3).




Рис. 3. Микроструктура образца № 2.1 (цемент – 13 %, бой кирпича – 87 %, микрокремнезем – 5 %, добавка ETHACRYL – 0,25 %): а – увеличение в ×5000, б – увеличение в ×50000

Благодаря высокой удельной поверхности микрокремнезем активно участвует в процессе гидратации и в начальный период твердения заполняет свободные пространства между гидратирующими зернами цемента. Добавка ETHACRYL не препятствует процессу гидратации цемента. Высокая подвижность смеси позволяет получить однородную структуру вещества.




Рис. 4. Микроструктура образца № 1 (цемент – 12 %, бой кирпича – 87 %): а – увеличение ×2900; б – увеличение ×6000

Отсутствие добавки микрокремнезема и ETHACRYL приводит к формированию менее плотной структуры. Отчетливо видны пустоты между зернами кирпича. Игольчатые образования расположены на поверхности образца, слабо поддерживают структуру (рис. 4).

### Заключение

Использование высокодисперсного микрокремнезема с частицами наноразмерного уровня в качестве добавки не только ускоряет процесс набора прочности в первые семь суток, но и обеспечивает увеличение прочности в 2 раза.

Использование высокодисперсного микрокремнезема позволяет снизить расход цементного вяжущего с увеличением прочностных характеристик строительного материала.

Применение добавки ETHACRYL в качестве суперпластификатора эффективно в объеме до 0,25 %. Дальнейшее увеличение содержания ETHACRYL не позволяет повысить уровень прочности материала.

### Библиографические ссылки

1. Пудов И. А. Наномодификация портландцемента водными дисперсиями углеродных нанотрубок : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Казань, 2013. – 19 с.
2. Гамалий Е. А. Комплексные модификаторы на основе эфиров поликарбоксилатов и активных минеральных добавок для тяжелого конструкционного бетона : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Челябинск, 2009. – 23 с.
3. Яковлев Г. И., Кисляков К. А. Использование молотого боя кирпичной кладки для производства цементных бетонов с наномодифицирующей добавкой на основе продукта металлургического производства // Интеллектуальные системы в производстве. – 2014. – № 1. – С. 121–126.
4. Кисляков К. А., Яковлев Г. И. Бой кирпича как исходное сырье для производства строительных материалов // Строительная наука и производство глазами молодых : матер. науч.-техн. конф. молодых ученых инженерно-строительного факультета (11–12 февраля 2014 г., Ижевск). – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2014. – С. 58–60.
5. Kislyakov K. A. The use of scrap brick for cement concrete production. "Fourth forum of young researchers" In the framework of International Forum "Education Quality – 2014" – April 23, 2014, Izhevsk, Russia. – P. 25–26.
6. Соколов А. А. Композиционные шлакощелочные вяжущие с добавками молотого боя керамического кирпича, растворы и бетоны на их основе : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Казань, 2006. – 21 с.
7. Халиуллин М. И., Рахимов Р. З., Гайфуллин А. Р. Композиционные гипсовые вяжущие повышенной водостойкости с применением керамзитовой пыли в качестве активной минеральной добавки // Повышение эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий : Сб. докл. V Междунар. науч.-практ. конф. – Казань, 2010. – С. 30–35.
8. Коровяков В. Ф. Водостойкие гипсовые вяжущие нового поколения // Международная неделя строительных материалов в МГСУ – Современные строительные материалы : сб. трудов. – М. : Изд-во МГСУ, 2009. – С. 118–125.
9. Муртазаев А. Ю., Батаев Д. К.-С., Абуханов А. З., Хадизов В. Х. Формирование себестоимости строительных компонентов, полученных с использованием керамического кирпичного боя // Экономические науки. – 2012. – № 2. – С. 100–103.
10. Laukaitis A., Keriene J., Kligys M., Mikulskis D., Le-kunaite L. Influence of amorphous nanodispersive SiO<sub>2</sub> additive on structure formation and properties of autoclaved aerated concrete. Mater Sci (Medz'iyagotyra). – 2010; 16 (3). – P. 257–263.

\* \* \*

G. I. Yakovlev, DSc in Engineering, Professor, Kalashnikov Izhevsk State Technical University  
K. A. Kislyakov, Post-graduate, Kalashnikov Izhevsk State Technical University

### Influence of nano-additive based on products by metallurgical production and polycarboxylate ether on strength parameters of cement materials with brick scrap

*The paper presents the research of applying the ground scrap brick for new building materials based on cement binders, additives of finely micro-silica with nanoscale particles and ETHACRYL additive.*

**Keywords:** industrial waste, scrap brick, cement binder, finely micro-silica, polycarboxylate ethers.

Получено: 10.11.14